

VERTIKAL CT

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

→ DÉSIGNATION

PRIMAIRE À FORT POUVOIR GARNISSANT, IMPRIME ET FIXE TOUS SUPPORTS BRUTS OU PEINTS (sauf peinture acrylique pour risque de détrempage) AVEC EXCELLENT ACCROCHAGE

VERTIKAL CT constitue l'impression pour le système d'imperméabilité **VERTIKAL-FLEX**, et le fixateur ou la couche primaire pour les revêtements : **VERTIKAL MINÉRAL**, **VERTIKAL FM MAT**, **VERTIKAL RSE 50**, système **VERTIKAL THERMA 50** et **VERTIQUARTZ**.

FINITION : **ASPECT MAT SUPER OPACIFIANT**

TEINTES : **BLANC** et **NUANCIERS VERTIKAL®**. Dans le nuancier Façades VERTIKAL®, il est déconseillé d'utiliser les teintes dont le TSR est inférieur à 30 %.

→ CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 - Famille I Classe 7b1

AFNOR NF T 34-722 : Classe D2

AFNOR NF EN 1062-1 : G₃E₃S₁V₂W₁A₀C₀

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine PLIOLITE™, copolymère styrénique d'acrylate et plastifiant
- Densité : 1,62 (valeur maximale en teintes blanc et pastel)
- Extrait sec : 75 %
- Taux volumique d'extrait sec : 52 %
- Point éclair : 39 °C



→ DESTINATION

EMPLACEMENT

- Façade en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

SUPPORTS

- Enduits de liants hydrauliques, ciments et dérivés, béton, béton cellulaire, amiante ciment, anciennes peintures silicatées ou autres, anciens revêtements plastiques épais.

→ RÈGLEMENTATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430 g/L.
- Ce produit contient moins de 429 g/L COV.

→ ASSURANCE

VERTIKAL CT est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

Important : Dans le cas particulier de teintes en extérieur, sur des surfaces subissant des chocs thermiques cycliques, le choix de teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35 % est fortement conseillé. La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure. Elle a pour but d'informer ses utilisateurs sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent, sans préavis, et nous recommandons à l'utilisateur, de vérifier, auprès de nos services et avant toute mise en œuvre, que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition plus récente.



15 L

VERTIKAL®
REVÊTEMENTS DE FAÇADES

© CB Evolution - VERTIKAL® 2003 - v.10.2024



PROPRIÉTÉS

- Sature et garnit parfaitement les fonds bruts.
- Excellente adhérence sur fonds bruts ou peints.
- Reconstitue les fonds farinants.
- Fixe le support et assure le parfait accrochage du revêtement de finition.
- Microporeux, laisse respirer les supports.
- S'applique en toutes saisons.
- Fabriqué dans les teintes du nuancier VERTIKAL®.
- Peut être utilisé en finition en appliquant une 2ème couche de VERTIKAL CT pur, dans ce cas, est imperméable aux eaux de ruissellement.



MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.
- Les anciennes peintures seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes, par grattage et brossage soignés.
- Dans le cas de soubassements contaminés par les sels minéraux, prévoir un traitement au **VERTIKAL AQUASTOP L** ou **C** et/ou **VERTIKAL STOPSSEL** avant application du primaire VERTIKAL®.
- Dans le cas de supports contaminés par des mousses, algues, lichens, champignons, bactéries, ..., procéder au traitement anticryptogamique et antibactérien **VERTIKAL NETTOYANT I** ou **VERTIKAL NETTOYANT CPC**, et sur supports très contaminés au **VERTIKAL NETTOYANT I** suivi d'un lavage et complété par l'application du **VERTIKAL NETTOYANT CPC** avant application du primaire VERTIKAL®.

DILUANT et NETTOYAGE

- Au white spirit

APPLICATION

- Malaxer avant emploi pour toutes applications.
- Brosse et rouleau à poils longs : diluer de 0 à 5 %.
- Airless : diluer à 5 %.
- Appliquer 1 couche de **VERTIKAL CT** diluée à 5 % de white spirit, suivie d'une finition de la gamme VERTIKAL®.
- Si le **VERTIKAL CT** est utilisé en finition, appliquer en 1ère couche du **VERTIKAL CT** dilué à 5 % de white spirit, suivie d'1 couche pure de **VERTIKAL CT**.

RENDEMENT DE SURFACE ET CONSOMMATION

- Rendement de surface : 6 à 8 m²/L.
- Consommation : 200 à 270 g/m².
- Ces quantités peuvent être plus élevées selon la planéité et la porosité du support.

SÉCHAGE ET RECOUVREMENT (variables suivant données ci-dessous)

Température ambiante : 23 °C - Humidité Relative : 50 %. (voir tableau "Guide d'utilisation des produits VERTIKAL®")

- Sec : 4 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Dans le cas d'un fond peint (peinture plastique ou acrylique), procéder à un essai pour éviter le décollement ou le détrempeage. Dans ce cas, imprimer avec le **VERTIKAL PRIM+ A**.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre référencé par l'éco-organisme EcoDDS.

